



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ООО «РН-Битум»
119071, г. Москва,
ул. Малая Калужская, д. 19
Тел.: (499) 517-76-74

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Арсенал Юг».
Адрес производства:
352040 Краснодарский край,
Павловский район, ст. Павловская,
тер. Промзона, тел./факс: (86191) 5-79-11

ПАСПОРТ № 1137
Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БНД 50/70

Декларация о соответствии №ЕАЭСН RU Д-RU.РА02.В.69054/21
Срок действия по 11/11/2026г
Орган по сертификации ООО «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004»

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
ГОСТ 33133-2014 «Битумы нефтяные дорожные вязкие.
Технические условия»

Код ОКПД2

Номер партии: 1137

Размер партии (масса): 300 т.

Дата изготовления: 02.09.2023

Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517) 02.09.2023

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № 5

Дата проведения испытания: 03.09.2023

Протокол испытания № 1122 от 03.09.2023



Температура отгрузки продукта: 175 °С
Тягач №: К 217 ХХ 190
ПЦ №: 84 3281 50

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0.1 мм: при 25°C	ГОСТ 3136	51-70	53
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142	не ниже 51	52,1
3	Растяжимость при 0°C, см:	ГОСТ 33138	не менее 3,5	3,7
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143	не выше -16	-21
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141	не ниже 230	299
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,14
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140, ГОСТ 33142	не более 7	6,3

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БНД 50/70 соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Дополнительная информация: область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Технологией производства гарантируется сцепление битума марок БНД с эталонным мрамором по образцу №2 по ГОСТ 11508 метод А.

Продукт произведен ООО «Арсенал Юг» на территории РФ по заказу ООО «РН-Битум».

Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 11510 не менее 12 мес с момента изготовления.

Испытания проведены в испытательной лаборатории ООО «Арсенал Юг».

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 0009 от 09.09.2022г.



М.П.

Мирошник М.В.

03.09.2023