



Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
Юридический адрес:
662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
Место производства: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
e-mail: sekr@achnpz.ru , т/ф. 8(39159) 5-33-10

Центральная заводская лаборатория АО "АНПЗ ВНК"
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
e-mail: sekr@achnpz.ru т/ф.8(39159) 5-33-10

ПАСПОРТ №70

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA02.B.03089/21
Срок действия - по 26.10.2024

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 014/2011) "Безопасность автомобильных дорог" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 827)
ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"
Код ОКПД2 19.20.42.121
Номер партии: 70
Дата изготовления: 10.03.2023
Размер партии (масса): 231.002 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-11/10
Дата отбора проб: 10.03.2023
Дата проведения испытаний: 10.03.2023
Паспорт выдан на основании: отчета по качеству от 10.03.2023 №494



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	101-130	108
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	45,2
3	Растяжимость при 0 °C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4,0	5,0
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше -20	-26
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	311
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,7	0,0
7	Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014, ГОСТ 33142-2014	не более 7	6

Заключение:

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 **соответствует требованиям:**

- Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 014/2011) "Безопасность автомобильных дорог" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 827)
- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

Дополнительная информация:

- маркировка, упаковка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510-2022;
- изготовитель АО "АНПЗ ВНК" гарантирует соответствие качества Битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 100/130 требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течение не менее 12 месяцев с момента изготовления;
- паспорт безопасности № 05747206.19.73237. Срок действия до 17.03.2027

М.П.

Начальник смены _____

Дата выдачи паспорта

10.03.2023