

Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,
д.63
e-mail: bnf-novoi@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,
д.63
e-mail: bnf-novoi@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03

ПАСПОРТ № 1809

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»

Код ОКПД2: 19.20.42.121

Номер партии: 1809

Дата изготовления: 27.04.2023

Размер партии (масса): 300,0 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № К-14

Уровень наполнения: 750 см

Дата отбора пробы: 27.04.2023

Дата проведения испытаний: 27.04.2023

Паспорт выдан на основании: анализа качества от 27.04.2023 № 1809

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НА19.В.01147/20

Срок действия - по 30.12.2023



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	71-100	78
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 47	48,0
3. Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 3,7	3,9
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше -18	-18
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	296
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,6	0,10
7. Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	6

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

соответствует требованиям:

- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»;

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 24.2 Статьи 5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022 и п.10 ГОСТ 33133-2014;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 и п.10 ГОСТ 33133-2014 в течение 12 месяцев с момента изготовления;

- паспорт безопасности № 67826761.19.67998.

Лаборант химического анализа (старший по смене)

Чураева Т.И.

МП

Дата выдачи паспорта 27.04.2023