



Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
Юридический адрес:
665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт Первый
промышленный массив, квартал 63, дом 2
Место производства:
Иркутская область, город Ангарск
e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002
Сертификаты системы менеджмента качества: ISO 9001:2015 № 22.1602.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2025
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №22.1608.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2025
ISO 29001:2020 № 22.1605.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2025
Испытательный центр - Управление контроля качества
Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК»
e-mail: of61@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 575-423

ПАСПОРТ № 835

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.53480/20
Срок действия - по 25.06.2025

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"
Код ОКПД2 19.20.42.121
Номер партии: 835
Дата изготовления: 02.09.2023
Размер партии (масса): 347.604 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-14
Дата отбора пробы: 02.09.2023
Дата проведения испытаний: 02.09.2023-03.09.2023
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 03.09.2023 № 6558-250103/ПК



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	101 - 130	115
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	45.6
3	Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4,0	4.6
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше - 20	-28
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	292
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,7	0.3
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	6.2

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".

- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

Дополнительная информация:

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510. Изготовитель АО "АНХК" гарантирует соответствие качества Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении условий приемки, транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.

- паспорт безопасности № 05742746.19.68614

Автоцистерна №

T528НУ 138RUS,AT1717 38RUS

Кому направляется

ООО "Синергия Ойл Групп"

Начальник смены цеха 17/19

Тюканов И.В.



От партии отгружено (масса): 25.520 т.

Дата выдачи паспорта: 05.09.2023

